

# LAMIPLAS<sup>R</sup>


LÁMINAS DE CONTROL SOLAR Y SEGURIDAD

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


### REFERENCIA PRB-365

SERIE	SEMI REFLECTIVA
COLOR	BRONCE
GROSOR	50 MICRAS

RADIACIÓN  
SOLAR (100%)



- R** = Energía Solar REFLEJADA al exterior.
- A** = Energía Solar ABSORBIDA por la lámina.
- T** = Energía Solar TRANSMITIDA al interior.



TOTAL DE ENERGÍA SOLAR RECHAZADA.....66%

PLASREMA S.L.

% LUZ VISIBLE

#### ESPECIFICACIONES

TRANSMITIDA.....	33,8
ABSORBIDA.....	36,2
REFLEJADA.....	30,0

#### SUGERENCIAS DE USO:

Excelente para uso comercial y residencial que requiera buen control del calor solar, luz y privacidad con menor efecto espejo que la referencia PRB-375. Controla la decoloración y los reflejos en menor medida que otras láminas más reflectivas.

Rayos U.V. RECHAZADOS.....96,5%

Factor SOLAR.....0,34

[www.plasrema.com](http://www.plasrema.com)  
[www.lamiplasr.com](http://www.lamiplasr.com)